
RAUKANTEX MAGIC

Tehniskā informācija

RAUKANTEX MAGIC

Tehniskā informācija

RAUKANTEX pure magic līmešana

RAUKANTEX pure magic produktu klāsta apdares lentas ir pārklātas ar universālu grunti. Tāpēc RAUKANTEX pure magic ir iespējams apstrādāt ar parastajām karsto kausējumu līmēm, kuru pamatā ir EVA, PUR vai APAO. Līmes kvalitāte, piemēram, termiskā stabilitāte, ir atkarīga no izvēlētajām karstās kausēšanas līmes. Tomēr ļoti augstu karstumizturību var sasniegt, izmantojot karstumizturīgu līmi kopā ar RAUKANTEX pielaidēm. Tāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību karstās kausēšanas līmes piegādātāju sniegtajiem norādījumiem.

1. Apstrāde uz taisnām malu lentēm

RAUKANTEX magic II un divlīmeņu lentas

Formāta apgriešana / noseģšana / frēzēšana:

Apstrādājiet tāpat kā parasto PP apdares lenti (frēzēšanas virziens prom no plātnes) pretējā virzienā.

Skrāpis:

Noregulējiet skrāpja asmeni tā, lai iegūtu nepārtrauktas un vienmērīgas skaida. Ja nepieciešams, jautājiet informāciju par īpašo Magic skrāpi no REHAU.

RAUKANTEX magic III

Formāta apgriešana / noslēģšana / frēzēšana:

Apstrādājiet tāpat kā parasto PP apdares lenti (frēzēšanas virziens prom no plātnes) pretējā virzienā.

RAUKANTEX magic 3D

Formāta apgriešana / noslēģšana / frēzēšana:

Apstrādājiet tāpat kā parasto apdares lentas (frēzēšanas virziens prom no plātnes) pretējā virzienā.

Apdares lentas glabāšana un padeve:

Jānodrošina, lai apdares lentas transportēšana un virzošās ierīces nevarētu to sabojāt. Gumijoti veltņi apdares lentas padevē ir ieteicami, lai sasniegtu labāko rezultātu.

2. Apstrāde apstrādes centros

RAUKANTEX magic II un divlīmeņu lentas

Apgriešana / noslēģšana / frēzēšana:

Apstrādājiet tāpat kā parasto PP apdares lenti (frēzēšanas virziens prom no plātnes) pretējā virzienā.

Skrāpis:

Noregulējiet skrāpja asmeni tā, lai iegūtu nepārtrauktas un vienmērīgas skaida. Ja nepieciešams, jautājiet informāciju par īpašo Magic skrāpi no REHAU.

RAUKANTEX magic III

Apgriešana / noslēģšana / frēzēšana:

Apstrādājiet tāpat kā parasto PP apdares lenti (frēzēšanas virziens prom no plātnes) pretējā virzienā. Hroma versijas iespējamais ārējais rādiuss: min: R 50

RAUKANTEX magic 3D

Apgriešana / noslēģšana / frēzēšana:

Apstrādājiet tāpat kā parasto apdares lentas (frēzēšanas virziens prom no plātnes) pretējā virzienā.

Apdares lentas glabāšana un padeve:

Jānodrošina, lai apdares lentas transportēšana un virzošās ierīces nevarētu to sabojāt. Gumijoti veltņi apdares lentas padevē ir ieteicami, lai sasniegtu labāko rezultātu.

Karstās kausēšanas:

Ja karsto kausējumu uzklāj tieši uz lentas, izmantojiet īpašus līmes uzklāšanas veltņus, piem. gumijota, lai novērstu jebkādu dekora bojājumu.

Visiem RAUKANTEX dizainiem var uzskatīt par pašsaprotamu vislabāko kvalitāti, visaptverošo servisu un apstrādes vieglumu!

Sīkāku informāciju var iegūt REHAU tehnisko informācijā.

Šis dokuments ir aizsargāts ar autoritēsībām. Visas uz to balstītās tiesības tiek paturētas. Nevienam šīs publikācijas daļu nedrīkst tulkot, reproducēt vai pārsūtīt nekādā formā vai ar līdzīgiem līdzekļiem, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus, kopēšanas, ierakstīšanas vai kā citādi, vai arī saglabāt datu izpuses sistēmā.

Mūsu mutiski un rakstiski padomi par lietošanu ir balstīti uz vairāku gadu pieredzi un standartizētiem pieņēmumiem, un tie tiek sniegti, cik mums ir zināms. REHAU izstrādājumu paredzētais lietojums ir vispusīgi aprakstīts produkta tehniskajā informācijā. Jaunāko versiju var apskatīt vietnē www.rehau.lv. Mums nav iespējas kontrolēt produktu izmantošanu, izmantošanu vai apstrādi. Tāpēc atbildība par šīm darbībām pilnībā paliek attiecīgajam lietotājam / apstrādātājam. Ja tomēr rodas prasības par atbildību, tās tiek regulētas tikai saskaņā ar mūsu noteikumiem un nosacījumiem, kas pieejami vietnē www.rehau.lv, ciktāl nekas cits nav rakstiski saskaņots ar REHAU. Tas attiecas arī uz visām garantijas prasībām, un garantija tiek piemērota nemainīgai mūsu produktu kvalitātei saskaņā ar mūsu specifikācijām. Tiesības uz tehniskām izmaiņām.

© SIA REHAU
Daugavgrības iela 83
1007 Rīga
www.rehau.lv
M01674 LV 09.2018